



РЕЗИНОВЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЫ EPUFLOOR EF-930



Резиновые маты EPUFLOOR EF-930 – универсальное резиновое покрытие для спортивных залов. Представляет собой рулонные резиновые маты (толщиной 4-15 мм) черного цвета с 12% вкраплениями каучуковой крошки



ПРИМЕНЕНИЕ

покрытие для тренажерных, кроссфит-залах, гимнастических и фитнес залах, оптимально подходит для ледовых стадионов, раздевалок, мест с повышенной нагрузкой

СВОЙСТВА

- обеспечивает надежную защиту от ударов и скольжения, хорошая амортизация;
- износостойкое, стойкость к физическому и микробиологическому воздействию;
- препятствует распространению шумовых и вибрационных колебаний;
- долговечное, сохраняет эластичность и постоянство свойств на протяжении всего срока эксплуатации;
- экологично и нетоксично;
- легко укладывается, и не требует специальных средств в уходе.

ОСНОВАНИЕ

Твердое, несыпучее, ровное (бетон, асфальт, дерево, металлические поверхности и т.п)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

EPUFLOOR GMBH (Germany), TILIA S.A. (Poland)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность кг/м.куб DIN EN ISO 845	930 kg/m ³ +/- 5 %
Варианты цвета	синий, зеленый, красный, желтый, коричневый, бежевый, серый, комбинированный
Стандартные размеры	Ширина 1,25 м, Длина 8-10-12 м, возможна индивидуальная длина на большие площади
Допустимое отклонение размера	DIN 7715-5 class P3
Прочность на разрыв DIN EN ISO 1798	1,3 МПа
Удлинение при разрыве DIN EN ISO 1798	62%
Прочность при сжатии DIN EN ISO 3386-2	CC25: 1877 кПа CC40: 4706 кПа CC50: 9142 кПа
Тест на сжатие при 10% DIN 53421*	0,82 МПа
Модуль упругости	9,60 МПа
Тест твердости по Шору А DIN 53505	55 А
Испытание на прочность (согласно GS-V-28)	неиндентационный
Коэффициент скольжения GS-V-28	0,6
Диапазон эксплуатационных температур	- 40 °С до 110 °С
Гарантийный срок	1 год
Срок службы покрытия	Более 10 лет
Производитель	, EPUFLOOR GmbH Польша