



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ВЫСОКОПРОЧНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ «ЭКВЕСТРИМАТ»

ЭКВЕСТРИМАТ



✓ высокопрочное наливное полиуретановое покрытие, производимое из резиновой крошки, с нанесением на поверхности двух слоев полиуретанового компонента. Применимо для любых поверхностей, которые подвержены большим нагрузкам, часто эксплуатируются, а также, где необходимо обеспечить дополнительную гидро-, шумо- и теплоизоляцию.

✓ В зависимости от потребностей заказчика, покрытие может быть выполнено в различной цветовой гамме, толщиной от 10 мм

✓ может иметь различную поверхность за счет использования крошки разной фракции – от гладкой до шероховатой

Производитель	МАСТЕРФАЙБР-УКРАИНА
Гарантия	3 года

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ спортивные комплексы (залы для занятий тяжелой атлетикой, приямки для занятий с штангой, тренажерные залы, душевые, раздевалки);
- ✓ промышленные помещения (промышленные холодильники и морозильные камеры, производственные цеха, химчистки, прачечные, помещения для резки стекла и сборки мебели и т.д.);
- ✓ в производственных помещениях с влажными технологическими процессами, автомойки;
- ✓ для помещений с повышенными нагрузками на пол (склады и ангары, гаражи и паркинги, автосервисы, пандусы, и т.п.)
- ✓ конюшни и коневозки, а также помещения для содержания животных;
- ✓ для любых поверхностей, где необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию, шумоизоляцию и теплоизоляцию.

СВОЙСТВА

- ✓ обладает повышенной прочностью и износостойкостью, выдерживает большие нагрузки (100 кг/см²);
- ✓ упругое и эластичное;
- ✓ стойкое к слабоагрессивному кислотному, щелочному и соляному воздействиям, к техническим жидкостям;
- ✓ обладает гидроизоляционными, шумо-, ударопоглощающими, свойствами;
- ✓ обладает повышенной термоизоляцией (t покрытия на 1-2°C меньше t воздуха в помещении);
- ✓ долговечно;
- ✓ не впитывает запахи, легкое в обслуживании и в ремонте;
- ✓ не требует идеально ровного основания,
- ✓ экологично.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА

- ✓ Бордовый, ✓ Зеленый, ✓ Коричневый, ✓ Черный





ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ВЫСОКОПРОЧНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ «ЭКВЕСТРИМАТ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м ³	800-900
Прочность при разрыве, МПа	1,5
Относительное удлинение при разрыве, %	0,6
Восстанавливаемость при деформации, %	80
Истираемость, мкм	120
Гибкость при температуре 268 К (- 5°C)	Нет трещин
Водопоглощение, %	2
Теплостойкость при температуре (353±2) К [(80±2)°C] не менее 4 часов	Отсутствие вздутий, плавления
Водопроницаемость 0,3 МПа	Водонепроницаемое
Морозостойкость/потеря массы	100 циклов/5%
Стойкость покрытия к воздействию химических веществ	
- 20 % раствор окиси натрия	24
Стойкость покрытия к воздействию нефтепродуктов:	
- минерального масла, бензина	24
Прочность сцепления с основанием (бетон), МПа	0,1

ПОДГОТОВКА

Для укладки покрытия требуется заблаговременно подготовленное несыпучее (асфальт, бетон, пр.) основание, что придаст покрытию более ровную не деформирующуюся поверхность в процессе эксплуатации.

