



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

НАЛИВНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ «МАСНИПУР»

МАСНИПУР



- ✓ Полиуретановое структурное спрей-покрытие, толщиной 13 мм.
- ✓ Производится наливным методом непосредственно на объекте путем смешивания резиновой-SBR крошки и полиуретанового связующего, с нанесением в верхнем слое полиуретаново-резиновой спрей-системы, толщиной 2 мм.
- ✓ После укладки покрытия, и по завершению окончательной полимеризации всех компонентов - через 24 часа готово к эксплуатации.
- ✓ Повторяет рельеф основания

Производитель	МАСТЕРФАЙБР-УКРАИНА
Гарантия	3 года

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ для легкоатлетических беговых дорожек;
- ✓ для многофункциональных и профильных спортивных площадок на улице;
- ✓ для универсальных спортивных площадок, Воркаут-площадок, теннисных кортов, баскетбольных площадок и пр.

СВОЙСТВА

- ✓ травмобезопасное, эластичное и упругое;
- ✓ водонепроницаемое, имеет высокую прочность, износостойкость;
- ✓ бесшовное, высокая адгезия к твердым основаниям;
- ✓ устойчивое к воздействию агрессивных сред, антивандальное;
- ✓ долговечное, всепогодное, стойкое к высоким и низким температурным изменениям;
- ✓ экологичное, соответствует требованиям гигиены (наличие сертификатов СЭС).

ОСНОВАНИЕ

- ✓ Бетон;
- ✓ Асфальт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Истираемость, мкм	160
Плотность, кг/м ³	800-900
Восстанавливаемость при деформации, %	Не меньше 80
Прочность при разрыве, МПа	0,5
Теплостойкость при t (353±2) К [(80±2)°С] не менее 4 ч.	Отсутствие вздутий, плавления
Водопроницаемость 0,3 Мпа (3,0 кгс/см ²)	Водопроницаемое
Водопоглощение, %	15
Морозостойкость, циклы/потеря массы, %	100/5
Прочность сцепления с основанием, Мпа	0,3
Цветостойкость	4
Варианты цвета	Бордовый

