



## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

### НАЛИВНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ «МАСТЕРСПОРТ»

#### МАСТЕРСПОРТ



✓ Синтетическое цветное резиновое покрытие, разработано для всех видов спорта на открытых и крытых спортивных площадках, для детских площадок и зон отдыха. Производится наливным методом непосредственно на объекте путем смешивания резиновой-SBR крошки и цветного полиуретанового связующего.

✓ Покрытие представляет собой однослойный резиновый ковер, общей толщиной от 10 мм. После укладки покрытия, и по завершению окончательной полимеризации всех компонентов - через 24 часа готово к эксплуатации.

✓ Покрытие повторяет рельеф основания.

Производитель МАСТЕРФАЙБР-УКРАИНА

Гарантия 3 года

#### ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ для многофункциональных и профильных спортивных площадок на улице, а также в спортивных залах
- ✓ для мини-футбольных полей, легкоатлетических беговых дорожек, универсальных спортивных площадок, Воркаут-площадок, теннисных кортов, баскетбольных площадок и пр.
- ✓ для входной зоны, ступеней и прочих поверхностях, где необходимо достичь эффекта дополнительного антискольжения и придать входной зоне привлекательный внешний вид.

#### СВОЙСТВА

- ✓ травмобезопасное, эластичное и упругое;
- ✓ водонепроницаемое, имеет высокую прочность, износостойкость;
- ✓ бесшовное, высокая адгезия к твердым основаниям;
- ✓ устойчивое к воздействию агрессивных сред, антивандальное;
- ✓ долговечное, всепогодное, стойкое к высоким и низким температурным изменениям;
- ✓ экологичное, соответствует требованиям гигиены (наличие сертификатов СЭС).

#### ОСНОВАНИЕ

- ✓ Твердое, несыпучее основание (бетон, асфальт, дерево, металлические поверхности и т.п).
- ✓ Хорошо утрамбованное сыпучее основание (грантный и т.п. отсеvy, но не песок)

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Истираемость, мкм	160
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	800-900
Восстанавливаемость при деформации, %	Не меньше 85
Прочность при разрыве, МПа	1,5
Теплостойкость при t (353±2) К [(80±2)°С] не менее 4 ч.	Отсутствие вздутий, плавления
Водопроницаемость 0,3 Мпа (3,0 кгс/см <sup>2</sup> )	Водопроницаемое
Водопоглощение, %	20
Морозостойкость, циклы/потеря массы, %	100/5
Прочность сцепления с основанием, Мпа	0,15
Цветостойкость	4
Варианты цвета	Бордовый, Зеленый, Коричневый, Черный с цветным вкраплением

