



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК «TETRAPUR ENZ II TYPE»

TETRAPUR ENZ II TYPE



- ✓ Профессиональное Полиуретановое двухслойное структурное спрей-покрытие, разработанное для беговых дорожек на открытом воздухе.
- ✓ Производится наливным методом непосредственно на площадке, путем машинной укладки.
- ✓ Покрытие представляет собой 2-слойный резиновый ковер, толщиной 13 мм. Верхний слой, толщиной 2 мм – полиуретановая спрей-система с добавлением каучуковой крошки EPDM, нижний слой, толщиной 11 мм - с черной резиновой крошки SBR и PU-связующего. Покрытие повторяет рельеф поверхности..
- ✓ Гибкое, бесшовное, водопроницаемая .. Допускается спортивная обувь с шипами.

Производитель	МАСТЕРФАЙБР-УКРАИНА
Гарантия	3 года

ПРИМЕНЕНИЕ

- ✓ для легкоатлетических беговых дорожек;
- ✓ для многофункциональных и профильных спортивных площадок на улице;
- ✓ для универсальных спортивных площадок, Воркаут-площадок, теннисных кортов, баскетбольных площадок и пр

СВОЙСТВА

- ✓ травмобезопасное, эластичное и упругое;
- ✓ водопроницаемое, имеет высокую прочность, износостойкость;
- ✓ бесшовное, высокая адгезия к твердым основаниям;
- ✓ устойчивое к воздействию агрессивных сред, антивандальное;
- ✓ долговечное, всепогодное, стойкое к высоким и низким температурным изменениям;
- ✓ экологичное, соответствует требованиям гигиены (наличие сертификатов СЭС).

ОСНОВАНИЕ

- ✓ бетон;
- ✓ асфальт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	СТАНДАРТ
Растяжение, Н/мм ² (МПа)	1,083	≥ 0.4
Удлинение при разрыве, %	85	≥40
Вертикальные деформации на бетонном основании, мм	1,73	≤ 3
Стойкость к истиранию по Taber, г	0,65	≤ 4
Цветостойкость (клас в серой шкале)	4	≥ 3
Сопrotивление скольжению, маятниковый тест, CEN		
-скольжение, шкала – с		
PTV – блоки (сухая поверхность)	85	80-110
PTV – блоки (влажная поверхность)	59	55-110
Амортизация, %	38	35-50

