



ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА «V-POWER GRASS» 60 мм



V-POWER GRASS



Искусственная трава из монофиламентного волокна, H ворса = 60 мм. Данная система искусственного газона схожа с травой натуральной, состоит из тафтингового сочетания термостабилизированного монофиламентного полиэтилена на латексной основе.

- ✓ уменьшает риск получения травмы игроков во время игры;
- ✓ удобство игры и скольжения;
- ✓ максимально устойчива к истиранию и разрыву, легкий уход;
- ✓ возможность эксплуатации круглый год;
- ✓ имеет специальную защиту от самых суровых погодных условий;
- ✓ подходит для внутреннего и наружного использования;
- ✓ УФ-устойчива

Применение	Профессиональный и любительский футбол Мини-футбол Мультиспорт
Производитель	Reform Sports (Турция)
Гарантия	7 лет

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНА		ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАВЫ	
Dtex	12 000	Производство	Тафтинг с прорезанным ворсом
Состав	100% PE (монофиламент) УФ-устойчива, 1,5 мм ворс	Калибр	5/8
Плотность	350 микрон	Кол-во стежков	8 287 шт/м ²
Высота ворса	60 мм	Кол-во волокон	13 шт/10 см
Общая высота	62 мм	Варианты цвета	Зеленый/Оливково-зеленый
Вес ворса	1400 г/м ² (±%5)	Общий вес	2 770 г/м ² (±%5)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЛОЖКИ		ВЫПУСКАЕМЫЕ РУЛОНЫ	
Материал покрытия	Карбоксилированный Латекс	Ширина рулона	4 м
Материал основания	100% PP (полипропилен) с резиновым покрытием, 1150 г/м ² УФ-устойчив	Длина рулона	Согласно плана укладки
Вес	1 370 г/м ²		

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАСЫПКЕ		РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ	
Тип песка	80% округлый промытый кварцевый песок	Цветостойчивость	Синяя шкала >=7, DIN 54004
Размер частицы	+0,8 мм	Светостойкость	DIN 54004
Количество	30 кг/м ²	Укрепления ворса	> 30 Newton
Тип резины	Переработ. резиновый гранулят	УФ-стойкость	> 6.000 часов DIN 53358
Размер частицы	1-3 мм	Водопрониц-ть	+ 60 л/м ² / мин
Количество	9 кг/м ²		

